



## BOLETIM TÉCNICO

MASSA PARA EFEITOS CIMENTO QUEIMADO

CÓDIGO: BT-LAB-023

FOLHA: 1

REVISÃO: 1

DATA: 30/09/2021

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**DESCRIÇÃO:** revestimento liso decorativo que proporciona grande variedade de efeitos conforme aplicação do pintor, com características de aplicação semelhantes a uma massa corrida.

**USO E INDICAÇÕES:** indicado para áreas internas e secas, em superfícies novas sem pintura ou superfícies antigas e repintadas.

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Composição:** resina acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos e aditivos.

**Sólidos/ Massa:** 52-56%

**Densidade:** 1,30 a 1,50 g/cm<sup>3</sup>

**Ph:** 9,0 a 10,0

**VOC (compostos orgânicos voláteis):** 10 – 15 g/L

**Viscosidade:** consistente, como massa corrida.

### APLICAÇÃO

Aplique uma camada fina da **Elit Massa para Efeitos Cimento Queimado** sobre a superfície, com uma desempenadeira de cantos arredondados faça movimentos curtos em algumas áreas das superfícies deixando outras vazias ou com pouco produto, em seguida volte para preencher os espaços vazios para o efeito. Após o tempo entre demãos aplique novamente pequenas quantidades de produtos em movimentos aleatórios, criando assim efeitos irregulares sobre a superfície. Após seco, lixar a superfície com lixa 500 e seguida polir com lixa 1000 para o efeito brilhoso.

**Método de aplicação:** desempenadeira de aço inoxidável com cantos arredondados, o uso desempenadeira de cantos quadrados pode causar riscos na hora da aplicação.

**Diluição:** produto pronto para uso.

**Acabamento:** liso.

**Nº de demãos recomendadas:** 1 a 3 demãos de acordo com o efeito escolhido.

**Secagem:** - Ao toque: 2 horas  
- Entre demãos: 8 horas  
- Final: 24 horas

**Preparo da Superfície:** antes de aplicar o produto siga as recomendações de tratamento e preparação da superfície.

**Concreto** – Lixe a superfície e limpe o pó com o pano úmido. Aplique o **Elit Fundo Preparador**.

**Gesso** – Lixe a superfície e limpe o pó com o pano úmido. Aplique a **Elit Tinta para Gesso Branco**.



## BOLETIM TÉCNICO

MASSA PARA EFEITOS CIMENTO QUEIMADO

CÓDIGO: BT-LAB-023

FOLHA: 2

REVISÃO: 1

DATA: 30/09/2021

**Reboco novo** – Espere no mínimo 30 dias, lixe a superfície e limpe o pó com o pano úmido e aplique o **Elit Selador Acrílico Pigmentado**.

**Parede com pequenas imperfeições** - Corrija as imperfeições com **Massa Corrida Argalit**. Lixe a superfície e limpe o pó com o pano úmido.

**Superfícies mofadas** – Trate o mofo com água sanitária e água em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pintar.

**Superfície Úmida** – Não pintar sobre superfície úmida, antes de pintar, resolva o que está causando o problema.

**Com brilho** – Lixe a superfície até tirar o brilho e elimine o pó com pano úmido.

**Com gordura** – Misture água com detergente neutro e lave a superfície, em seguida enxágue com bastante água. Espere que seque bem para pinta.

**Repintura** – Lixe a superfície e elimine o pó com pano úmido. Aplique o **Elit Fundo Preparador**.

### RENDIMENTO

**Galão 3,6L:** até 12 m<sup>2</sup> por demão.

**Obs.:** o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 1 à 3 demãos.

### PRECAUÇÕES

Recomendamos proteger as superfícies de objetos para evitar manchas que poderão ser de difícil remoção. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor excessivo. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado quando da aplicação. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com os olhos lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação afastar a vítima do local. Se ingerido, não provocar vômitos. Consulte um médico levando esta embalagem ou a FISPQ - Folha de Informação de Segurança de Produto Químico em questão.

### RECOMENDAÇÕES

Produto está classificado segundo Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.6.1 - Tintas para edificações não industriais.

**ARMAZENAMENTO:** à temperatura ambiente, por 36 meses.

**NORMAS DE SEGURANÇA:** manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.



## **BOLETIM TÉCNICO**

MASSA PARA EFEITOS CIMENTO QUEIMADO

**CÓDIGO:** BT-LAB-023

**FOLHA:** 3

**REVISÃO:** 1

**DATA:** 30/09/2021

### **QUALIDADE E DESEMPENHO**

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

CRQ: 213000476 – 21ª Região.