



BOLETIM TÉCNICO

ESMALTE SINTÉTICO VERNIZ MARÍTIMO

CÓDIGO: BT-LAB-099

FOLHA: 1

REVISÃO: 1

DATA: 14/02/2024

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: **Elit Verniz Marítimo** é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade, resistência às intempéries, à maresia e água. Apresenta ótimo rendimento e ótimo alastramento, possui resistência aos raios ultravioleta, resistência ao atrito, dureza e fino acabamento brilhante. Depois de aplicado e seco, sua película protege e embeleza. Recomendado para uso interior e exterior, indicado para aplicações em superfícies de portas, janelas e madeiras em geral.

COMPOSIÇÃO:

Resina Alquídica, aditivos, solventes e pigmentos isentos de chumbo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Viscosidade: 55 – 65KU

Densidade: 0,85 – 0,95g/mL

Sólidos em Peso: > 45%

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evites retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilizar pincel, rolo ou pistola.
2. Intervalo entre Demãos: 12 horas.
3. Diluição: máximo 5%.
4. Diluente: Aguarrás.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Ao manuseio: 12 horas. Secagem Final: 24 horas.

PREPARO

Para aplicação de **ELIT VERNIZ MARÍTIMO**, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.



BOLETIM TÉCNICO

ESMALTE SINTÉTICO VERNIZ MARITIMO

CÓDIGO: BT-LAB-099

FOLHA: 2

REVISÃO: 1

DATA: 14/02/2024

RENDIMENTO

Até 17 m² por demão. **Obs.:** o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis. Recomendada a aplicação de 2 a 3 demãos.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma ABNT NBR 15494 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.1.

VALIDADE

Elit Verniz Copal tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.