

IMPERMEABILIZANTE PARA LAJE

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

CARACTERÍSTICAS:

Elit Impermeabilizante para Laje é uma manta líquida impermeabilizante de secagem rápida, com alto teor de sólidos, plastificante e aditivos especiais. Ideal para lajes expostas sem trânsito, forma uma membrana impermeabilizante que contribui para a agilidade da obra. De tonalidade branca, o produto é indicado para lajes de concreto, pré-moldadas, abóbadas, marquises, calhas, canaletas e telhas de fibrocimento, PVC, barro e cerâmicas.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica e aditivos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Acessórios de pintura: pincel, broxa, trinca, vassoura de cerdas macias, rolo de textura acrílica e airless.

Intervalo entre as demãos: 2 horas.

Diluição: 10% de água potável na primeira demão.

Rendimento: Lajes até 50m²: 1,5Kg/m² e Lajes de 50m² até 100m²: 2,5Kg/m².

Número de demãos: 2 demãos.

Secagem final: 24 horas.

Indicado para: Interior e Exterior.

APLICAÇÃO:

- Agite bem antes de usar para homogeneizar o produto;
- A primeira demão deve ser diluída e as outras devem ser aplicadas sem diluição;
- Respeitar os intervalos de repintura;
- Com rolo de lã de carneiro, trincha larga, vassoura ou airless, aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado.

PRECAUÇÕES:

Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C e superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES:

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos. O concreto deve estar com resistência compatível em 28 dias, conforme NBR 6118.

QUALIDADE E DESEMPENHO:

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE:

24 meses, após a data de produção.

REGULAMENTAÇÃO:

- Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.

Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 21100152 – 21ª Região.