

ELIT PISOS E FACHADAS

BOLETIM TÉCNICO

INDICAÇÕES

ELIT PISOS E FACHADAS é uma tinta desenvolvida para pisos cimentados, mesmo que já tenham sido pintados anteriormente. Indicada para quadras poliesportivas, demarcação de garagens, pisos comerciais, áreas de recreação, muros e fachadas. Tem grande poder de cobertura, alta durabilidade e é resistente ao tráfego de pessoas, carros e à intempéries quando aplicada sobre superfícies corretamente preparadas e conservadas.

COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, aditivos, cargas minerais e pigmentos isentos de chumbo.

INSTRUÇÕES DE USO:

 ACESSÓRIOS DE PINTURA: Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade.	 INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS: 2 a 3 horas.	 DILUIÇÃO: Até 30%.	 DILUENTE: Água potável.
 RENDIMENTO: Pinta até 300 m²/demão Embalagem 18 litros.	 INDICADO PARA: Interior e Exterior.	 SECAGEM FINAL: 12 horas.	 LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Limpar o material utilizado com água limpa.

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.
7. Tempo de secagem – Tráfego de Pedestre: 48h. Tráfego de Veículos: 72h.

PREPARO

Para aplicação de ELIT PISOS E FACHADAS, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 90 – 100 KU

Densidade: 1,20 – 1,30g/mL

Sólidos em Peso: 50 – 60%

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma ABNT NBR 15079 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.6.

VALIDADE

ELIT PISOS E FACHADAS tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.