

ELIT COMPLEMENTOS PARA MADEIRA - VERNIZ

BOLETIM TÉCNICO

INDICAÇÕES

ELIT VERNIZ PARA MADEIRA é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade, resistência à intempéries e fino acabamento brilhante. Indicado para revestir e embelezar superfícies como: madeira em áreas internas e externas.

COMPOSIÇÃO

Resina Alquílica, aditivos, solventes e pigmentos isentos de chumbo.

INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilizar pincel, rolo ou pistola.
2. Intervalo entre Demãos: 4 horas.
3. Diluição: 20% (pistola) ou 10% (pincel ou rolo).
4. Diluente: Aguarrás ou Thinner Acabamento.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Secagem ao Toque: 1 hora. Secagem entre Demãos: 2 a 4 horas. Secagem Total: 24 horas.

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

PREPARO

Para aplicação de ELIT VERNIZ PARA MADEIRA, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 60 – 70 KU

Densidade: 0,85 – 0,95g/mL

Sólidos em Peso: > 40%

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma ABNT NBR 16211 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.3.

VALIDADE

ELIT VERNIZ PARA MADEIRA tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.