

# ELIT VERNIZ MARÍTIMO

## BOLETIM TÉCNICO

### INDICAÇÕES

ELIT VERNIZ MARÍTIMO é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade, resistência às intempéries, à maresia e à água. Possui ótimo rendimento e ótimo alastramento, apresenta resistência aos raios ultravioleta, resistência ao atrito, dureza e fino acabamento brilhante. Depois de aplicado e seco, sua película protege, embeleza e enobrece a madeira. Indicado para revestir e embelezar superfícies como: madeira em áreas internas e externas.

### COMPOSIÇÃO

Resina Alquídic, aditivos, solventes e pigmentos isentos de chumbo.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilizar pincel, rolo ou pistola.
2. Intervalo entre Demãos: 12 horas.
3. Diluição: máximo 05%.
4. Diluente: Aguarrás.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Ao manuseio: 12 horas. Secagem final: 24 horas.

### EMBALAGENS – RENDIMENTO

1. Lata (0,9L): 10,00m<sup>2</sup> a 14,50m<sup>2</sup> por demão.
2. Galão 3,6L: 40,00m<sup>2</sup> a 58,00m<sup>2</sup> por demão.

### APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

## **PREPARO**

Para aplicação de ELIT VERNIZ MARÍTIMO, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

## **PRECAUÇÕES**

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

## **QUALIDADE E DESEMPENHO**

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 55 – 65KU

Densidade: 0,85 – 0,95g/mL

Sólidos em Peso: > 45%

## **REGULAMENTAÇÃO**

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.3.

## **VALIDADE**

ELIT VERNIZ MARÍTIMO tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.