

Data da última revisão: 03/05/2018

BOLETIM TÉCNICO

PRIMER PARA GALVANIZADO - GALVALIT

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: Produto formulado a base de resinas alquídicas especiais em combinação com pigmentos e cargas de excelente qualidade, proporcionando uma ótima aderência às superfícies não ferrosas, galvanizados, rápida secagem, fácil aplicação, ótima flexibilidade e resistências as intempéries.

USO E INDICAÇÕES: Recomendado como fundo em superfícies metálicas ferrosas e não ferrosas (alumínio galvanizado, etc.) expostas ao intemperismo.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Teor de Sólidos: - Por Peso: 60+/- 5%
- Por Volume: 55 +/-5%

Viscosidade: 75 à 85 KU

Massa Específica: 1,20 +/- 0,02 g/cm³

APLICAÇÃO

Método de Aplicação: Revolver/Airless/Rolo/Trincha (para pequenas áreas).

Diluição: Até 20% com aguarrás.

Nº de Demãos Recomendadas: 1 à 2 demãos com espessura recomendada de 30 à 40 µm.

Rendimento Teórico: 35 a 40m²/galão/demão.

Instruções: Acertar a viscosidade de aplicação com aguarrás em função do equipamento de aplicação de pintura.

Preparo da Superfície: A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

Secagem: - Ao toque: 1 a 2h
- Ao Manuseio: 4 a 6h
- Final: 24h

ARMAZENAMENTO: À temperatura ambiente, por 12 meses.

NORMAS DE SEGURANÇA: Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.