



BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ LÍQUIDO BRILHANTE

CÓDIGO: BT-LAB-017

FOLHA: 1

REVISÃO: 1

DATA: 16/09/2021

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Elit Verniz Líquido Brilho é indicado para aplicação em superfícies internas e externas sobre tintas látex, adequando o brilho.

Elit Verniz Líquido Brilho atende conforme ABNT NBR 11702 – tipo 4.8.4.

COMPOSIÇÃO:

Resina estireno acrílica de dispersão aquosa, tensoativos, espessante acrílico, biocidas e outras aditivos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Áreas de aplicação: indicado para áreas internas.

Superfícies de aplicação: superfícies novas, em recuperação, massas corrida e acrílica, reboco, blocos de concreto e cimento amianto.

Diluição: até 30% de diluição em água potável.

Rendimento: Galão 3,6L – até 42m² / Lata 18L – até 210m².

Secagem entre demãos: 4 horas.

Secagem final: 12 horas.

Número de demãos: 2 a 3 demãos.

Acessórios de pintura: rolo de lã baixa, pincel, e/ou trincha de pintura de boa qualidade.

Limpeza: limpar o material utilizado com água limpa.

APLICAÇÕES

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
3. Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
4. Respeitar os intervalos de repintura;
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

Para aplicação do **Elit Verniz Líquido Brilho**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugens, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as instruções.

PREPARO DE SUPERFÍCIE:

Superfície com manchas de gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfícies com fungos ou bolor:** lavar



BOLETIM TÉCNICO

VERNIZ LÍQUIDO BRILHANTE

CÓDIGO: BT-LAB-017

FOLHA: 2

REVISÃO: 1

DATA: 16/09/2021

a superfície com cloro e água, misturando as soluções em partes iguais. Deixe agir por 15 minutos, em seguida enxaguar com água limpa e aguardar secagem total antes da aplicação do produto. **Superfícies fracas (reboco fraco, caiação e pintura desbotada):** raspar, lixar e/ou escovar até completa remoção, em seguida aplique Elit **Fundo Preparador de Parede Base Água** para torna-la firmes. **Superfícies de cimento queimado:** aplicar solução de ácido muriático (2 partes de água e 1 parte de ácido muriático), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa em abundância e aguardar a secagem final para aplicação da tinta. **Superfícies com pequenas imperfeições:** corrigir com **Argalit Massa Corrida** (áreas internas) e/ou **Argalit Massa Acrílica** (áreas internas e externas). **Superfícies novas (cimento novo não queimado, argamassa de cimento, reboco e concreto novo):** aguarde a secagem e a cura completa do substrato por 28 dias. Após o tempo de cura, aplicar o **Elit Selador Acrílico** a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo da tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C e superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE

36 meses, após a data de produção.